


## 試験報告書

日本プラスチック工業(株)  
品質保証課



試験名: 引張試験


試験日: 平成29年10月 4日

試験結果:

種類・呼び径	No.	降伏時		平均値	規格値	測定温度	合否の判定
		N	MPa	MPa	MPa	℃	
HIVP50	1	2054	46.1	46.1	40以上	23	合格
	2	2100	46.0				
	3	2044	46.2				

試験方法: JIS K6741による。

引張速度: 5mm/min



試験片(HIVP50)



試験状況(HIVP50)